

ВИНИКОР® - 63 лак

Лак – раствор винилового сополимера, одноупаковочный
ТУ 2313-007-67503963-2013



Назначение Для обеспыливания бетонной стяжки, в качестве пропиточного слоя по бетонным и минеральным подложкам. Может наноситься в системе с эмалью ВИНИКОР® - В-62 марки А.

Применение Для работы на строительных площадках, в производственных помещениях, гаражах и т. п. для обеспыливания поверхности бетона, может наноситься по минеральным подложкам.

Основные характеристики

Цвет	Бесцветный
Внешний вид	Покрытие матовое
Разбавитель	Р-4, ксилол
Массовая доля нелетучих веществ	20±1 %
Теоретический расход	120-170 г/м ² на 1 слой
Толщина сухой пленки	25-35 мкм

Рекомендации по нанесению Новый бетон: нанесение производить не ранее чем через 28 суток после снятия опалубки. Поверхность бетонной конструкции должна быть свободна от цементного молочка, грязи и жировых загрязнений. В случае необходимости обезжирить и тщательно обеспылить.

Ремонтное окрашивание: удалить механические загрязнения, непрочно держащиеся старые покрытия. Крупные дефекты заштукатурить и выровнять шпаклевочными смесями. Поверхность бетона должна быть сухой (содержание влаги в бетоне не больше 5% масс.), обеспылить, обезжирить.

Перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости. Окраску бетона производить при температуре от +5°C до +30°C и влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Безвоздушное распыление	Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 0,38-0,53 мм (0,015"-0,021"); рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 40-70 с.
Пневматическое распыление	Давление сжатого воздуха 2-4 атм; диаметр сопла – 1,8-2,2 мм; рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 25-30 с.
Кисть, валик	Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30-65 с.

Рекомендуется 1-2 слоя. Межслойное перекрытие через 2 часа при +20°C. Высыхание до степени 3 - не более 2 часов при +20°C.

Хранение В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей при температуре от -40°C до +35°C.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Эксплуатация покрытия Используется при температуре от -60°C до +60 °C, в атмосферных условиях различных климатических районов и условиях промышленной атмосферы.



ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
Екатеринбург, 620016, ул. Амундсена, 105, тел./ф.: (343) 267-94-31; 266-09-15;
e-mail: office@fmp.ru; http://www.vmp-holding.ru
Москва, тел./факс: (495) 955-12-64; 955-12-63; e-mail: svx@fmp.ru
Представительства ЗАО НПХ ВМП в других регионах – на http://www.vmp-holding.ru